

## 환경대기 중 크롬화합물 - 원자흡수분광법

2016

(Determination of Chromium Compounds in Ambient Air -  
Atomic Absorption Spectrometry)

### 1.0 개요

#### 1.1 목적

1.1.1 이 시험 방법은 환경대기 중의 입자상 크롬 화합물 농도 측정에 대한 기준 방법을 규정함으로써 배출오염을 감시 및 억제하고자 하는데 그 목적이 있다.

1.1.2 크롬을 원자흡수분광법으로 정량하는 방법으로, 크롬의 속빈음극램프를 점등하여 안정화시킨 후, 357.9 nm의 파장에서 원자흡수분광법 통칙에 따라 조작을 하여 시료용액의 흡수도 또는 흡수 백분율을 측정하는 방법이다..

#### 1.2 적용범위

1.2.1 이 시험방법은 환경대기 중의 크롬 및 크롬 화합물 분석방법에 대하여 규정한 다. 입자상 크롬 화합물은 강제 흡입 장치를 통해 여과장치에 채취하고, 분석농도를 구한 후 공기채취기의 채취 유량에 따라 대기환경 중의 크롬 농도를 산출한다.

1.2.2 원자흡수분광법의 정량범위는 Cr 2 ~ 20 mg/L이며, 반복표준편차는 2 ~ 10 % 이다.

#### 1.3 간섭물질

1.3.1 크롬의 농도가 낮은 시료용액에서, 추출을 방해하는 물질을 함유하지 않은 경우에는 N,N-다이옥틸옥탄아민(트라이옥틸아민)의 아세트산부틸용액으로 추출하여 불꽃 중에 분무하여 크롬을 정량할 수 있다.

1.3.2 아세틸렌-공기 불꽃에서는 철, 니켈 등에 의한 방해를 받는다. 이 경우 황산나트륨, 이황산칼륨 또는 이불화수소암모늄을 1 % 정도 가하여 분석하거나, 아세틸렌-

산화이질소 불꽃을 사용하여 방해를 줄일 수 있다.

## 2.0 용어정의

### 2.1 검정곡선

표준용액의 흡수도, 방출세기 또는 다른 측정된 특성에 바탕을 두고 시료용액의 흡수도를 농도 값으로 환산하기 위하여 작성된 검정곡선이다.

### 2.2 감도

각 원소 성분에 대해 입사광의 1 % (0.0044 흡수도)를 흡수할 수 있는 시료의 농도이다.

### 2.3 검출한계

검출한계는 지정된 공정시험방법에 따라 시험하였을 때 바탕용액 농도의 오차범위와 통계적으로 다르게 나타나는 최소의 측정 가능한 농도를 의미하며, 보통 신호대 잡음비(S/N, signal to noise ratio)가 2가 되는 시료의 농도를 의미한다. 실제로는 바탕용액의 농도를 여러 번 측정하여, 이 값의 표준편차에 3을 곱한 농도로 산출한다.

### 2.4 정확도

측정값이 참값 또는 인증 값에 근접하는 정도를 나타내며, 절대오차 또는 상대오차로 표시된다.

### 2.5 정밀도

동일 시료에 대해 동일한 방법으로 여러 번 측정을 반복했을 때 측정값 사이의 근접 정도를 나타낸다. 데이터의 정밀도는 표준편차, 상대표준편차, 분산, 변동계수(CV, coefficient of variation) 등으로 나타낸다.

### 2.6 표준원액

정확한 농도를 알고 있는 비교적 고농도의 용액으로, 일반적으로 1,000 mg/kg 농도에서 0.3 % 이내의 불확도를 나타내야 한다. 고순도의 1차 표준물질 시약을 이용하여 정확하게 조제하거나, 시약회사나 기기 제작사에서 분석용도에 맞게 조제한 용액을 구입

하여 사용할 수 있다.

## 2.7 표준 용액

검정곡선 작성에 사용되며, 용도에 따라 표준원액을 적당한 농도 범위로 묽혀 조제한다. 표준용액은 가능한 한 시료의 매트릭스와 동일한 조성을 갖도록 조제해야 하며, 표준물질의 함량은 1 % 이내의 함량 정밀도를 가져야 한다.

## 2.8 바탕시험

바탕시험용 여과지를 사용하여 시료여과지와 동일한 전처리 과정을 거치고, 시료와 동일한 분석 조작 절차를 거치는 방법이다. 이 시험 결과를 시료분석 결과로부터 빼주어 바탕시험값을 보정한다.

## 2.9 바탕시험용액

분석대상물질을 제외한 나머지 성분들의 조성이 시료용액과 동일한 용액이다. 시료용액 분석 시 용액의 매트릭스 보정을 위하여 사용되며, 바탕 시험용액, 대조시험용액이라고도 한다.

## 2.10 바탕시료

측정 항목이 포함되지 않은 기준 시료를 의미하며, 측정분석의 오염 확인과 이상 유무를 확인하기 위해 사용된다.

## 2.11 매트릭스 효과

시료용액의 점도, 표면장력, 휘발성 등과 같은 물리적 특성이나 화학적 조성의 차이에 의해 원자화율이 달라지면서 정량성이 저하되는 효과로 이를 물리적 방해라고도 한다.

## 2.12 스펙트럼 방해

시료와 공존하고 있는 여러 화학종이나 불꽃 또는 광원에서 발생하는 스펙트럼으로 인하여 분석원소의 흡수세기에 영향을 미치는 현상이다.

## 2.13 화학적 방해

원자화 과정에서 분석하려는 금속 이온이 공존하고 있는 다른 화학종들과 반응하여 열적으로 안정하고 분해가 어려운 화합물을 형성하기 때문에 원자화율이 낮아지는 현상이다.

## 2.14 바탕보정

원자흡수분광법 분석에서 용액에 공존하는 여러 물질들에 의해 발생하는 스펙트럼 방해물을 최소화시키기 위한 방법이다. 분석과장 변화, 불꽃 온도 상승, 복사선 완충제 추가, 또는 두 선 보정법, 연속 광원법, Zeeman 효과법 등의 방법으로 스펙트럼 방해를 줄여 바탕보정을 실시할 수 있다.

## 3.0 분석기기 및 기구

### 3.1 시료전처리를 위한 장치 및 기구

3.1.1 자기도가니 : 부피 20 ~ 30 mL

3.1.2 백금도가니 : 30번, 부피 20 ~ 30 mL

3.1.3 전기로 : 500 °C 이상 강열(ignition)이 가능한 전기가열로

3.1.4 부피플라스크 : 50 mL 부피

### 3.2 시료분석을 위한 장치 및 기구

3.2.1 원자흡수분광광도계 : 원자흡수분광 분석용 1식

3.2.2 속빈음극램프 : 원자흡수분광법에 의한 금속원소 분석용

## 4.0 시약 및 표준용액

### 4.1 시약

4.1.1 탄산나트륨 ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , 분자량 106.0, 순도 99 %, 분석용)

#### 4.1.2 (1+3),(1+2)황산

황산과 물을 부피비가 각각 1:3, 1:2가 되도록 혼합하여 조제한다.

#### 4.1.3 플루오르화수소산 (HF, 분자량 20.01, 순도 48 %, 분석용)

#### 4.1.4 (1+1)질산

질산과 물을 부피비가 1:1이 되도록 혼합하여 조제한다.

#### 4.1.5 과산화수소(30%) ( $H_2O_2$ , 분자량 34.02, 순도 30 %, 분석용)

#### 4.1.6 질산나트륨 ( $NaNO_3$ , 분자량 84.99, 순도 99 %, 분석용)

#### 4.1.7 원자흡수분광광도계용 기체

##### 4.1.7.1 가연성 기체 : 아세틸렌( $C_2H_2$ )

##### 4.1.7.2 조연성 기체 : 공기 또는 아산화질소( $N_2O$ )

### 4.2 표준용액

#### 4.2.1 크롬표준원액(1 mg/mL)

시약용 중크롬산 칼륨(표준시약) 0.283 g을 물에 녹여서 정확히 100 mL로 한다. 경질 유리병에 보존한다.

#### 4.2.2 크롬표준용액(0.1 mg/mL)

크롬표준원액(1 mg/mL)을 물로 정확하게 10 배로 묽게 한다. 이 용액은 사용 시에 항상 새로 조제한다.

## 5.0 시료채취 및 관리

### 5.1 채취위치 및 채취점의 선정

#### 5.1.1 채취위치의 선정

ES 01102 3.0에 따른다.

#### 5.1.2 채취점의 선정

ES 01102 2.0에 따른다.

### 5.2 시료채취장치

5.2.1 고용량 공기시료채취기 또는 저용량 공기시료채취기를 사용하여, 유리섬유, 석영섬유, 나이트로셀룰로스, 폴리스틸렌, 멤브레인 재질의 여과지로 채취한다.

5.2.2 고용량 공기시료채취기는 ES 01115 5.1에 규정한 것을 사용한다.

5.2.3 저용량 공기시료채취기는 ES 01115 5.2에 규정한 것을 사용한다.

### 5.3 시료채취

5.3.1 ES 01115 5.0을 이용한다.

5.3.2 고용량 공기시료채취기 또는 저용량 공기시료채취기를 사용하며, 고용량 공기시료채취기를 사용할 경우의 시료채취 시간은 24 시간을 원칙으로 하고, 저용량 공기시료채취기를 사용할 경우에는 3일 ~ 7일간 연속 채취하는 것을 원칙으로 한다.

5.3.3 단, 대기 중의 크롬 농도와 측정당시의 기상조건을 고려하여 채취기간을 결정할 수도 있다.

## 6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

### 6.1 내부정도관리

#### 6.1.1 방법 검출한계 및 정량한계

제시된 정량한계와 비슷한 농도의 표준기체 또는 분석물질을 첨가한 시료를 7개 준비한다. 각 시료를 7.0 항의 절차와 동일하게 측정하여, 측정값의 표준편차에 3 및 10을 곱한 값이 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)가 된다.

#### 6.1.2 실험실의 정밀도 및 정확도

실험실의 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision) 시험은 해당실험실이 본 시험방법을 수행할 능력이 있는지를 검증하기 위해 실시한다. 분석물질을 포함하고 있지 않은 유사한 매질에 일정량의 표준물질을 첨가(정량한계의 1 ~ 5배 농도)한 시료, 또는 유사한 매질의 인증표준물질(certified reference material: CRM) 시료를 4개 이상 준비한다. 7.0 항과 동일한 절차로 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다. 정확도는 첨가한 표준물질의 농도에 대한 측정 평균값의 상대 백분율(recovery)로서 나타내며, 정밀도는 측정값의 상대표준편차(%RSD)로 산출한다.

$$\text{정확도} = \frac{X_m}{X_i} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

$$\text{정밀도(상대표준편차, \%RSD)} = \frac{s}{X_m} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

여기서, s = 표준편차

$X_i$  = 알고 있는 농도

$X_m$  = 평균 측정값

이와 같이 측정했을 때 상대표준편차는 10 % 이내, 정확도는 75 ~ 125 % 이내이어야 한다. 또한 전처리를 제외한 분석과정에서의 정확도는 정확한 농도를 알고 있는 표준용액을 4회 이상 분석하여, 동일한 방법으로 산출할 수 있다.

#### 6.1.3 검정곡선의 작성 및 검증

정량범위 내 농도의 3 ~ 5 개 표준용액을 이용하여 검정곡선을 작성하고, 얻어진 검정곡선의 직선성 결정계수( $r^2$ )가 0.99 이상, 또는 감응계수의 상대표준편차가 10 % 이내 이어야 하며, 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다. 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 각 시료군마다 1회의 검정곡선 검증을 실시하는 것이 바람직하다. 검증은 방법검출한계의 5 ~ 50 배 또는 검정곡선의 중간 농도에 해당하는 표준용액에 대한 측정값이 검정곡선 작성 시의 값과 10 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성하여야 한다. 이 때 교정용 표준용액은 다른 회사의 표준물질을 사용하여 조제하는 것이 바람직하다.

#### 6.1.4 방법바탕시료의 측정

방법바탕(method blank)시료는 실제시료와 동일한 방법으로 전처리·분석되어야 하며 측정값은 검출한계 이하이어야 한다. 시료군마다 1 개의 방법바탕시료를 측정한다.

#### 6.1.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate)는 동일한 시료채취 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 시료군마다 1 개의 시료를 추가 채취하여 분석하는 것이 바람직하다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 15 % 이하이어야 한다.

$$\% B = \frac{X_1 - X_2}{X_m} \times 100 \quad (\text{식 3})$$

여기서,  $X_1, X_2$  = 이중시료의 측정값

$X_m$  = 이중시료간의 평균값

#### 6.1.6 내부정도관리 주기

내부정도관리 주기는 방법검출한계, 정밀도와 정확도의 측정은 연 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 변경, 분석 장비의 수리나 이동 등 주요 변동사항이 발생한 경우에는 수시로 실시한다. 검정곡선의 검증 및 방법바탕시료의 측정은 시료군당 1회 실시하여야 한다.



## 7.0 분석절차

### 7.1 전처리 방법

#### 7.1.1 회화법

7.1.1.1 시료<sup>[1]</sup>를 채취한 여과지를 적당한 크기로 자르고 자기도가니에 넣은 다음, 전기로<sup>[2]</sup>를 써서 500 °C에서 회화<sup>[3]</sup>한 후 백금도가니에 옮겨 넣는다.

7.1.1.2 여기에 황산(1+3) 몇 방울과 플루오르화수소산 20 mL를 가하고 통풍실 안에서 열판위에 올려놓고 극히 서서히 가열한다. 황산의 흰 연기가 발생하기 시작하면 온도를 올려서, 황산의 흰 연기가 없어질 때까지 가열한다.

7.1.1.3 방냉한 후 황산(1+3) 1 ~ 2 방울과 플루오르화수소산 5 mL를 가하고, 재차 황산의 흰 연기가 발생하지 않을 때까지 가열한다. 이어 백금도가니를 직화로 가열하여 서서히 온도를 올려서, 황산의 흰 연기가 발생하지 않을 때까지 가열한 다음 방냉한다.

7.1.1.4 용융제로서 탄산나트륨 2 g과 질산나트륨 0.1 g을 가한 다음 서서히 온도를 올려서 강열하여 녹이며, 이따금 도가니를 흔들어서 내용물을 잘 섞고 약 20 분간 용해 조작을 계속한다. 방냉한 내용물을 백금도가니와 함께 200 mL 비커에 옮겨 넣고 소량의 온수를 가하여 물중탕에서 가열, 추출한다.<sup>[4][5]</sup>

7.1.1.5 백금도가니를 닦아내고 (1+1)질산 2 mL를 가하여 붙어있는 생성물을 완전히 녹이고 먼지의 비커에 물로 씻어 넣는다. 동시에 백금도가니의 덮개도 물로 씻어 씻은 액을 합친다.

7.1.1.6 (1+1)질산 8 mL와 과산화수소수(30 %) 1방울을 가한 다음, 비커를 시계접시로 덮고 끓여서 이산화탄소를 제거하는 동시에 완전히 녹이며<sup>[6]</sup>, 냉각 후 부피플라스크 50

[1] 시료에는 흡입구로부터 여과지까지의 관의 내면에 붙은 것도 적당한 방법으로 가한다.

[2] 다량의 탄소를 함유하는 시료인 경우는 산화가 곤란하므로 충분히 시간을 갖고 회화할 필요가 있다.

[3] 시료 중에 유기물과 유리 탄소를 거의 함유하지 않는 경우는 이 조작을 생략하여도 좋다.

[4] 역류방지기에 크롬이 붙어있는 경우에는 온수와 질산(1+1) 몇 방울로서 추출하여 거르고 세척하여 자기도가니에 옮겨 거의 건조될 때까지 농축한 다음 주용액(主溶液)에 가한다.

[5] 분해가 어려운 시료를 녹일 때에는 먼저 쓴 용제에 다시 붕산나트륨(무수) 0.2 g 정도를 가한다.

mL<sup>[7]</sup>에 옮겨 넣고, 물을 표시선까지 가한 다음 이것을 시료용액으로 한다.

7.1.1.7 별도로 여과지에 대하여 같은 조작을 하여 바탕시험용액으로 한다.

### 7.1.2 용매추출법

크롬 함유량이 미량인 경우에는 다음 방법을 이용한다.

7.2.2.1 7.1.1에서 조제한 시료용액 적당량(Cr로서 0.005 ~ 0.1 mg을 함유함)을 100 mL 비커에 취하고 여기에 (1+2)황산 2 mL를 가한다. 과망간산칼륨용액(0.3 m/V %) 몇 방울을 가하고 가열한다.

7.2.2.2 과망간산 이온의 색이 옅어지면 다시 과망간산칼륨용액(0.3 m/V %)을 가한 다음 조심히 5분간 끓이고 붉은색이 남을 때까지 이 조작을 되풀이 한다.

7.2.2.3 흐르는 물에 냉각하고 이것을 분액깔때기에 옮긴 다음 물을 가하여 부피를 약 100 mL로 하고, 트라이-n-옥틸아민의 아세트산-n-부틸<sup>[8]</sup>용액(3 m/V %) 20 mL를 가한 다음, 10분간 흔들어 섞고 정치한다.

7.2.2.4 분리한 아세트산-n-부틸층을 분리하고 흡수도를 측정하여 검정곡선에서 시료 용액 중의 크롬량을 구한다.

7.2.2.5 별도로 바탕시험 용액을 써서 같은 조작을 하여 결과를 보정한다.

## 7.2 측정방법

### 7.2.1 절대 검정곡선법

#### 7.2.1.1 시료의 측정

[6] 잔류물이 있을 경우에는 거르고, 물로 씻은 다음 여과지를 백금도가니에 옮겨서 600 °C 에서 회화하고 위에 실시한 탄산나트륨을 용해하여 용해액을 합친다.

[7] 사용하는 플라스크는 크롬의 양에 따라서 2 크기를 바꾸어도 좋다. 이때 용해에 쓰는 산량을 액량에 비례하여 증감한다.

[8] 아세트산-n-부틸케톤을 써도 좋다.

7.2.1.1.1 크롬의 속빈음극등을 점등하고 안정화시킨 후 측정파장 357.9 nm 또는 이에 상당하는 주파장을 갖는 필터를 써서 7.1.1에서 조제한 시료용액을 사용하여 흡수도 또는 흡광퍼센트를 측정하여 검정곡선에서 크롬의 양을 구한다.

7.2.1.1.2 별도로 바탕시험용액을 써서 같은 조작을 하여 결과를 보정한다.

### 7.2.1.2 검정곡선의 작성

#### 7.2.1.2.1 회화법으로 전처리한 시료

크롬표준용액(0.1 mg/mL)을 0 ~ 10 mL의 범위에서 단계적으로 취하고 물을 가하여 부피를 50 mL가 되도록 한다. 이 용액에 대해 7.2.1과 동일하게 조작하여 크롬 농도와 흡수도의 관계로부터 검정곡선을 작성한다. 여기서 검정곡선을 작성할 때 사용하는 시약에서 생성하는 염류와 산과의 농도는 시험용액과 일치시킨다.

#### 7.2.1.2.2 용매추출법으로 전처리한 시료

크롬표준용액(0.1 mg/mL) 0 ~ 10 mL를 단계적으로 취하고, (1+2)황산 2 mL를 가한다. 이것을 분액깔때기에 옮기고 다시 물을 가하여 부피를 약 100 mL로 하고, 위와 동일한 방법으로 조작하여 크롬 농도와 흡수도의 관계로부터 검정곡선을 작성한다.

## 8.0 결과보고

### 8.1 대기 중의 크롬 농도 계산방법

환경대기 중의 크롬 농도는 0 °C, 760 mmHg로 환산한 공기 1 m<sup>3</sup> 중 크롬의 µg 수로 나타내며, 다음 (식 4)에 따라서 계산한다.

$$C = \frac{m \times 10^3}{V_s} \quad (\text{식 4})$$

여기서, C : 크롬 농도(µg/m<sup>3</sup>)

m : 시료중의 크롬량( $\mu\text{g}$ )

Vs : 건조시료 가스량(L)(0 °C, 760 mmHg)

## 8.2 결과의 표시

환경대기 중의 크롬 농도 측정 결과는 유효숫자 세 자리까지 구하고, 결과는 두 자리로 표시한다.

## 9.0 참고자료

9.1 환경오염공정시험법(대기분야), 환경부, (1996)

9.2 EPA METHOD IO-3, "Compendium of methods for the determination of inorganic compounds in ambient air", USEPA, (1999)

9.3 JIS K 0083, "Method for determination of metals in flue gas", 일본규격협회, (2002)

9.4 EPA METHOD 29, "Determination of Metals Emissions from Stationary Sources", USEPA, (1999)

9.5 EPA Method 3051A, "Microwave Assisted Acid Digestion of Sediments, Sludges, Soils, and Oils", USEPA, (1998)

## 10.0 부록

표 1. 원자흡수분광법의 측정파장, 감도 및 검출한계\*

원소	측정파장 (nm)	감도 ( $\mu\text{g/mL}$ )	적정정량농도 ( $\mu\text{g/mL}$ )	검출한계(MDL)	
				( $\mu\text{g/mL}$ )	( $\text{ng/m}^3$ )
Cd	228.8	0.025	0.1~1.0	0.001	0.2
Pb	217.0	0.5	0.5~5.0	0.01	2.2
Cr	357.9	0.1	0.5~5.0	0.003	0.7
Cu	324.8	0.09	0.5~5.0	0.002	0.4
Ni	232.0	0.15	0.5~5.0	0.005	1.1
Zn	213.9	0.018	0.1~1.0	0.001	0.2
Fe	248.3	0.12	0.5~5.0	0.005	1.1

\* EPA METHOD IO-3, "Compendium of methods for the determination of inorganic compounds in ambient air", USEPA, (1999)

표 2. 분석방법에 따른 공기여과지(air filter) 시료의 최소검출한계 비교\*

원소	최소검출한계( $\text{ng/m}^3$ )						
	FAA	GFAA	XRD	ICP	ICP/MS	PIXE	NAA <sup>4</sup>
As	100	0.20	0.24	5.5	0.3	5.42	0.09
Cd	0.2	0.0003	6.62	1.1	0.02	201.62	4.2
Pb	2.2	0.05	0.45	7.0	0.01	16.85	-
Cr	0.7	0.01	0.90	2.6	0.01	3.91	0.9
Cu	0.4	0.02	0.21	2.2	0.01	2.71	0.9
Ni	1.1	0.10	0.18	3.1	0.02	2.37	-
Zn	0.2	0.0001	0.30	26.4	0.04	3.61	9.2
Fe	1.1	0.02	0.21	7.5	0.01	2.71	4.6

\* EPA METHOD IO-3, "Compendium of methods for the determination of inorganic compounds in ambient air", USEPA, (1999)